

Boletim Técnico

CARVÃO CARBURANTE CARB RD 601

APRESENTAÇÃO

CARB RD 601 é resultado da calcinação do coque verde de petróleo.

COMPOSIÇÃO

100% Coque Verde de petróleo Calcinado.

APLICAÇÃO

CARB RD 601 é indicado para correção de carbono (processo de carburação) nos fundidos de ferro e de aço, na fabricação de vidros, para aplicações de proteção catódica e de diversos processos industriais.

CARACTERÍSTICAS

Propriedades físicas e químicas:

Umidade Higroscópica	máx. 1%
Cinzas	máx. 1,5%
Voláteis	máx. 1,5
Carbono Fixo	mín. 97,0%
Enxofre S	máx. 1,0%

ARMAZENAGEM

O produto CARB RD 601 deve ser estocado em local protegido de intempéries, umidade e temperatura não superior a ambiente. Deve ficar afastado de qualquer fonte de ignição e compostos químicos voláteis.

EMBALAGEM

Sacos com 25 Kg

